

HARDWELD 600

MIG/MAG Wires [GMAW]

Hardfacing and repairing

CLASSIFICATION:	APPROVALS:	APPLICATION:
EN ISO 14700-A : S Fe8 DIN 8555 : MSG-6-GZ-60-GP		Hardfacing and repairing

Сплошная проволока для наплавки с очень высокой стойкостью к истиранию и высоким ударным нагрузкам. Наплавленный металл твердый, без трещин и пор, износостойкий при повышенной температуре. Наплавленный металл может обрабатываться только шлифованием. При наплавлении металла в несколько слоев рекомендуется использовать буферный слой меньшей твердости.

Application

Наплавка лопаток смесителей, элементов конвейеров, зубьев ковшей и грейферов экскаваторов, молотов и щек для дробления и т.д.

Typical chemical composition %

C	Si	Mn	Cr
0,45	3,0	0,40	9,5

Typical mechanical properties

Hardness	57 - 62 HRC /
-----------------	---------------

Welding parameters and packing

Ø	Вес пачки [кг]
1,0	15,0
1,2	15,0

METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

export@metalweld.pl