

NICROMIG 622

MIG/MAG Wires [GMAW]

Nickel alloys

CLASSIFICATION:	APPROVALS:	APPLICATION:
EN ISO 18274-A : S Ni 6022 AWS A-5.14 : ER NiCrMo-10		Power generation industry Petrochemical and chemical industry

Сварочная проволока MIG на основе никеля, предназначена для сварки сплавов 622, а также стойкой к коррозии стали NiCrMo. Может также использоваться для плакирования углеродной, слаболегированной или высоколегированной стали. Гарантируют отличную стойкость к коррозии под напряжением, растрескиваниям и коррозионным язвам.

Typical chemical composition %

Cr	Ni	Mo	Fe	W
20,5	59,0	14,0	2,3	3,2

Typical mechanical properties

Tensile strength Rm [N/mm²]	690
---	-----

Welding parameters and packing

∅	Вес пачки [кг]
1,0	15,0
1,2	15,0

METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

export@metalweld.pl