

HARDWELD 380

MIG/MAG Wires [GMAW]

Hardfacing and repairing

CLASSIFICATION:	APPROVALS:	APPLICATION:
EN ISO 14700-A : S Fe1 DIN 8555 : MSG-5-GZ-350		Hardfacing and repairing

Литая проволока для наплавки, гарантирующая твердость уже в первом слое. Для дополнительного увеличения твердости можно наплавлять несколько слоев. Рекомендуется для цепных колес, молотов дробилок и т.д.

Application

Koła łańcuchowe, młoty kruszarek, itp.

Typical chemical composition %

C	Mn	Cr	Mo
0,07	0,90	6,00	0,90

Typical mechanical properties

Hardness	320-380 HB /
-----------------	--------------

Welding positions



Welding parameters and packing

Ø	Ток сварки [A]	Напряжение дуги [В]	Вес пачки [кг]
1,0	160-260	18-27	15,0
1,2	220-300	21-31	15,0
1,6	260-380	24-34	15,0

METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

export@metalweld.pl